

Fișă tehnică

TEAK-OIL

Ulei pentru protecția lemnului exotic și al celor de esențe tari

Descriere

Un amestec unic de uleiuri și ceară, special conceput pentru a proteja și a revigora lemnul exotic de esență tare, cum ar fi tecul, mahonul, iroko, etc. Potrivit și pentru esențele de lemn netratate. Pătrunde adânc în structura lemnului, înlocuind și completând uleiurile naturale pierdute prin îmbătrânire și expunere. Redă suprafețelor din lemn aspectul lor original de frumusețe naturală, oferind în același timp protecție superioară împotriva umidității și condițiilor meteorologice în general.

Domenii de aplicare

TEAK-OIL se folosește pentru orice tip de suprafață de lemn, mobilier de grădină, structuri de lemn, precum pergole, etc. Adecvat pentru aplicații interioare și exterioare.

Caracteristici tehnice

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Formă: | amestec de ulei și ceară |
| Culoare: | transparent |
| Densitate: | 0,84 ± 0,02 kg/l |
| Vâscozitate: | 25 mPa·s la +23°C |
| Temp de uscare: | 3-4 ore (uscat la atingere) |
| Temp de reacoperire: | 24-48 de ore |

Mod de utilizare

Suportul trebuie să fie curat și uscat, nelăcuit și fără praf, grăsimi și rășini. Se recomandă ca suprafața să fie pregătită cu hârtie abrazivă. Conținutul se amestecă ușor, iar apoi TEAK-OIL se aplică nediluat pe lemn, cu o pensulă sau o lavetă. După aproximativ 5 minute, materialul în exces, care nu a fost absorbit, trebuie înlăturat cu o lavetă uscată. În cazul suprafețelor expuse la condiții atmosferice aspre, sau suporturilor foarte absorbante, se aplică și al doilea strat de TEAK-OIL. Pentru menținerea sau recondiționarea lemnului, se aplică TEAK-OIL cel puțin o dată pe an.

Curățarea uneltelor:

Uneltele trebuie curățate cu SM-25 sau alcool tehnic ALB, cât TEAK-OIL este încă proaspăt.

Consum

12-15 m²/l/strat, în funcție de absorbanta lemnului.

Ambalaj

TEAK-OIL este disponibil în recipiente de 750 ml.

Durata de viață – Depozitare

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, sigilate, la temperaturi între +5°C și +35°C, în spații protejate de soare și îngheț.

Compuși Organici Volatili (COV)

Conform Directivei 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria i de produs, tip SBS, este 700 g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare TEAK-OIL conține maximum 540 g/l VOC.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,

CP 077415, Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro